

FICHA TECNICA

SEPIOLITA 30/60

COMPOSICION

Sepiolite (CAS# 63800-37-3)

PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS

	Especificaciones ¹
Humedad (%)	Max. 10,0
Densidad Aparente (g/l)	600-680
Absorción de Agua (%)	Min. 100
Absorción ² (%)	Min. 90
Distribución granulométrica por tamizado en seco (%)	
Residuo en 1,18 mm	Max. 0,1
Inferior a 150 µm	Max. 1,0

¹ Aplicable al conjunto del lote.² NF T 90-361